



## Metal Ambalaj Mürekkepleri

Kodu	Yapısı	Renk	Kurutma Şartları	Yapışkanlık (400rpm/30°C)	TEKNİK ÖZELLİKLERİ
DI-seri	Alkid	Pantone renkleri Özel renkler	150-170°C/12 dk	12-14	Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 3-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir. pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir. Ağır metal içermez
DI-seri	Alkid	Pantone renkleri Özel renkler	150-170°C/12 dk	12-14	Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 3-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir. pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir.
TP-seri	Alkid	Proses renkier	150-170°C/12 dk	12-14	Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 5-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir. pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir. Ağır metal içermez TP-4XXX seri TP-OXXX seriden daha yüksek renk şiddetine sahiptir.
UM-seri	Akrilat	Pantone renkleri Özel renkler Proses renkier	100-120 W/cm ●UV kürlenme	10 - 12	Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 5-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir. Ağır metal içermez. pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir. Mükemmel cross-cut direncine sahiptir. Mükemmel stabiliteye sahiptir.
UV-seri	Acrylate	Pantone renkleri Özel renkler Proses renkier	100-120 W/cm ●UV kürlenme	9 - 11	Renklere bağlı olarak ışık dayanıklılıkları 5-8 (Mavi Yün Skala) arasında değişir. Ağır metal içermez. pH değeri 5-5,5 arasında olan hazne suyu ile basılması (kuruma ve su dengesi açısından) tavsiye edilir.